

Tubos Trefilados **com** Costura

T11 - Tipos de Aço e Composição Química, conforme
DIN EN 10305-2 / NBR 5599-2

Graus do Aço		Análise de corrida %					
Nome do aço	Número do aço	C máx.	Si máx.	Mn máx.	P máx.	S máx.	Al mín.
E155	1.0033	0,11	0,35	0,70	0,025	0,025	0,015
E195	1.0034	0,15	0,35	0,70	0,025	0,025	0,015
E235	1.0308	0,17	0,35	1,20	0,025	0,025	0,015
E275	1.0225	0,21	0,35	1,40	0,025	0,025	0,015
E355	1.0580	0,22	0,55	1,60	0,025	0,025	0,020

*Garantimos máx. 0,23%

