



GOLIN

T17 - Tipos de Aço e Composição Química, conforme DIN EN 10305-1 | NBR 5599-1

Graus do Aço		Análise de corrida %					
Nome do aço	Número do aço	C máx.	Si máx.	Mn máx.	P máx.	S máx.	Al min.
E215	1.0212	0,10	0,05	0,70	0,025	0,025	0,025
E235	1.0308	0,17	0,35	1,20	0,025	0,025	0,015
E355	1.0580	0,22	0,55	1,60	0,025	0,025	0,020

